

GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG

GetaCore® Mineralwerkstoff

- Sperrholz/Schalung
- Türen/Zargen
- Laminate/Elemente

Westag & Getalit AG

Postfach 26 29 | 33375 Rheda-Wiedenbrück | Germany
Tel. +49 5242 17-2000 | Fax +49 5242 17-72000
www.westag-getalit.de | werbung@westag-getalit.de



PRODUKTGEWÄHRLEISTUNG

GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG

Die Westag & Getalit AG übernimmt für konfektionierte/ verarbeitete GetaCore® Produkte wie Arbeitsplatten, Waschtische, 3/10 mm Material, Becken, Hohlkehlen, Kantenmaterial, Wandanschlussprofile die in den Bereichen Küche, Büro, Bad sowie im Öffentlichkeitsbereich zum Tragen kommen, eine Gewährleistung von 10 Jahren und 6 Monaten nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

1. PRODUKTGEWÄHRLEISTUNG

1.1 Auf alle GetaCore®-Produkte wird eine Gewährleistung nach folgender Maßgabe übernommen:

- Die Gewährleistung tritt für Produkte in Kraft, die nach Ausstellung des Zertifikates bezogen würden.
- Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung, soweit dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, spätestens jedoch vor Bearbeitung oder Montage auf Mängel zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, uns diesen unverzüglich in Textform mit Rechnung oder Lieferschein des Materials anzuzeigen. Unterlässt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.
- Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muss die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden; andernfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt.

Wird das fertig konfektionierte Produkt weiter verarbeitet (z.B. Bohrungen durchgeführt) oder montiert, erstreckt sich unsere Gewährleistung nicht auf Folgeschäden, die auf einer mangelhaften Verarbeitung oder Montage beruhen. Die Verarbeitungsempfehlungen finden Sie auf unserer Homepage: www.westag-getalit.de/laminatelemente.

Jede Mängelrüge muss in Textform unter genauer Angabe der behaupteten einzelnen Mängel erfolgen. Ungeachtet etwaiger Mängel ist die Ware anzunehmen und sachgemäß zu lagern. Uns ist Gelegenheit zu geben, die beanstandete Ware zu besichtigen. Im Übrigen gelten unsere AGB's

1.2 Bei berechtigten Reklamationen gilt folgender Gewährleistungsumfang:

- im ersten und zweiten Jahr:
Ersatz von 100% der Material- und Herstellkosten des Verarbeiters für den Austausch
- im dritten bis fünften Jahr:
Ersatz von 100% der Material- und 50% der Herstellkosten des Verarbeiters für den Austausch,
- im sechsten bis elften Jahr:
Ersatz von 25% der Materialkosten des Verarbeiters für den Austausch.

Jegliche darüber hinausgehenden Gewährleistungsansprüche (z.B. Schadenersatzansprüche) sind nach Ablauf von 5 Jahren ab Auslieferung ausgeschlossen, d.h. ab dem 6. Jahr nach Auslieferung können ausschließlich Material- und Herstellkosten in dem oben aufgeführten Gewährleistungsumfang geltend gemacht werden.

Von der Gewährleistung ausgenommen sind Schäden durch unsachgemäße äußere Einwirkungen, wie überhöhte oder permanente Hitzebelastung, mechanische Beschädigungen durch Schlag-, Stoß-, Stich- oder Schmitteinwirkung, aggressive Lösungsmittel und Chemikalien sowie alle Gebrauchsspuren, die durch Oberflächenbehandlung gemäß unseren Verarbeitungs- und Pflegeempfehlungen wieder zu entfernen sind.

2. MATERIALSPEZIFISCHER TEIL

Auf GetaCore® Produkte geben wir ab Kaufdatum eine Gewährleistung von 10 Jahren und 6 Monaten für folgende Materialeigenschaften. Die angegebenen Werte der Werkstoffeigenschaften und Prüfungen beziehen sich auf den unverarbeiteten Anlieferungszustand:

Prüfungen	Prüfnorm	Einheit	3 mm	10 mm
Wärmeausdehnungskoeffizient	DIN 53752	K ⁻¹	5,6·10 ⁻⁵	5,6·10 ⁻⁵
Biegefestigkeit	DIN EN 310	N/mm ²	70	65
Zug-E-Modul	DIN EN ISO 527	MPa	2200	2000
Zugfestigkeit	DIN EN ISO 527	MPa	45	37
Barcol-Härte	DIN EN 59	-	60	60
E-Modul	DIN EN 310	N/mm ²	8000	8000
Kugeldruck-Härte	DIN EN ISO 2039-1	N/mm ²	260	260
Kugelfallversuch	ISO 19712	mm	200	2000
Dauertemperaturbeständigkeit	Westag & Getalit QS Prüfung	°C	70	70
Kaltbiegeradius	Westag & Getalit QS Prüfung	mm	≥ 1000	-
Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	%	0,083	0,014
Verh. gegenüber heißen Topfböden	ISO 19712	(180 °C)	Grad 4	Grad 4
Verh. gegenüber feuchter Hitze	ISO 19712	(100 °C)	Grad 5	Grad 5
Verh. bei Zigarettenglut	ISO 19712	-	Grad 3	Grad 3
Beständigkeit geg. Temperaturwechsel	ISO 19712	-	bestanden	bestanden
Lichtechtheit	ISO 4892	Blaumaßstab	≥ 6	≥ 6
	ISO 105-B02	Graumaßstab	≥ 4	≥ 4
	ISO 105-A02			
Lebensmittelunbedenklichkeit	EN 1186	-	zugelassen	zugelassen
	EN 13130			
	CEN/TS 14234			
Toleranzen Länge	Westag & Getalit QS Prüfung	mm	- 0/ + 15	- 0/ + 15
Toleranzen Breite	Westag & Getalit QS Prüfung	mm	- 0/ + 10	- 0/ + 10
Toleranzen Dicke	Westag & Getalit QS Prüfung	mm	+ / - 0,2	+ / - 0,2

Erläuterung: Alle Prüfungen wurden mit dem Dekor GC 4143 bei 20 °C vorgenommen.

Bewertungsskala:

Grad 1: Oberflächenschäden und/ oder Blasenbildung

Grad 2: deutliche Veränderung von Glanzgrad und/ oder Farbe

Grad 3: mäßige Veränderung von Glanzgrad und/ oder Farbe

Grad 4: leichte Veränderung von Glanzgrad und/ oder Farbe, nur sichtbar aus bestimmten Blickwinkeln

Grad 5: keine sichtbaren Veränderungen

2.1 GetaCore® Becken

Allgemeine Anforderungen	Küchenspülen DIN EN 13310:2003	Sanitärbecken DIN EN 14688:2007
Ablaufen von Wasser	erfüllt	erfüllt
Beständig. gegen Temperaturwechsel	bestanden	bestanden
Beständig. gegen Chemikalien	bestanden	bestanden
Ablusswert des Überlaufes	erfüllt	erfüllt
Reinigbarkeit	bestanden	bestanden