



# Scotch-Weld™ Sprejové lepidlo na dřevo

## Woodworking 20

Technický list

Březen 2011

### Popis produktu

Sprejové lepidlo na dřevo 3M™ Woodworking 20 je vysoko-pevnostní lepidlo ideální pro spojování laminátů, dřív i pro další aplikace při zpracování dřeva. Vytváří trvalé a pevné spoje.

- Rychlé upevnění
- Spojuje lamináty, kovy, plasty a další materiály
- Krajkový typ postřiku je zárukou přesného umístění

### Fyzikální vlastnosti

Neslouží pro účely specifikace

<b>Rozpouštědlo</b>	Ropné destiláty
<b>Bod vzplanutí</b>	-42 °C
<b>Hnací plyn</b>	Uhlovodík
<b>Obsah</b>	290 g (400 ml)
<b>Obsah sušiny</b>	přibl. 11 %
<b>Nástřik</b>	Liniový
<b>Barva</b>	Bílá/bledožlutá
<b>Skladovací doba</b>	12 měsíců od data převzetí zákazníkem při skladování v původním obalu při teplotě 21 °C a relativní vlhkosti 50 %

### Technické údaje

Neslouží pro účely specifikace

<b>Odolnost vůči vodě</b>	Dobrá
<b>Odolnost proti povětrnostním vlivům</b>	Dobrá
<b>Odolnost vůči palivům a olejům</b>	Nedostačující
<b>Odolnost vůči UV záření</b>	Uspokojivá

### Dodatečné informace o výrobku

Nepoškozuje ozónovou vrstvu.

# Scotch-Weld™ Sprejové lepidlo na dřevo

## Woodworking 20

---

### Podmínky při skladování

Studené a suché místo. Teplota při skladování nesmí překročit 49 °C. Nejlepších výsledků je dosahováno, když je materiál skladován i aplikován při pokojové teplotě od 16 do 27 °C.

---

### Návod k použití

Zajistěte, aby před aplikací lepidla byly všechny lepené povrchy čisté, suché a bez jakéhokoliv prachu, oleje či mastnoty. Dohlédněte na to, aby rozprašovač směřoval mimo přítomné osoby a směrem na povrch, který má být postříkán. Otočte trysku rozprašovače tak, aby šipka směřovala na tečku nacházející se na okraji plechovky. Před použitím lepidlo dobře protřepejte, postačí 5-10 sekund. Podržte plechovku ve vzdálenosti 15-20 cm od povrchu a nastříkejte na něj rovnoměrnou vrstvu lepidla. Při stříkání úplně stiskněte rozprašovač, aby nedocházelo k prskání nebo odkapávání lepidla.

### Čištění:

Stříkáckou trysku nebo přebytečný materiál můžete vyčistit pomocí vhodného rozpouštědla (acetón, MEK, toluen).

**POZNÁMKA:** Při použití rozpouštědel pro čištění je nezbytné dodržovat příslušná bezpečnostní opatření.

### Pokrytí

Přibližně 3,5 m<sup>2</sup> na jednu plechovku.

---

### Aplikace

Sprejové lepidlo na dřevo Woodworking 20 je vhodné pro spojování laminátů, dých i pro jiné aplikace při zpracování dřeva.

---

### Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Před použitím produktu si na etiketě produktu a v bezpečnostním listu prostudujte informace o bezpečnosti a ochraně zdraví. Více informací můžete získat na svém místním zastoupení firmy 3M: [www.3M.cz](http://www.3M.cz)

---

### Důležité upozornění

Veškerá prohlášení, technické informace a doporučení obsažené v tomto dokumentu vycházejí ze zkoušek a zkušeností, které firma 3M považuje za spolehlivé. Avšak mnoho faktorů mimo kontrolu firmy 3M může ovlivnit použití a funkci výrobku 3M při konkrétní aplikaci, a to včetně podmínek, za kterých je výrobek používán, a času i podmínek prostředí, za kterých má výrobek plnit svoji funkci. Protože tyto faktory zná výhradně uživatel a jsou pod jeho kontrolou, je nezbytné, aby uživatel posoudil výrobek 3M a určil, zda je vhodný pro konkrétní účel a zda vyhovuje uživatelem zvolené aplikaci. Jakékoliv otázky týkající se spolehlivosti těchto produktů se řídí našimi smluvními podmínkami prodeje a platnými právními předpisy