



## Pattex FIX Profi (PL60) Montážní lepidlo pro interiér i exteriér

### VLASTNOSTI

- Na bázi rozpouštědel
- Lepení s odvětráním
- Voděodolné
- Pro savé i nesavé materiály
- Pro interiér i exteriér
- Po vytvrzení přetíratelný
- Schopnost vyplnit mezery až do 10 mm
- Minimální zápach

### OBLASTI POUŽITÍ


Silné a voděodolné lepidlo na bázi rozpouštědel k lepení při velké zátěži. Nahrazuje hřebíky, šrouby a hmoždinky v interiéru i exteriéru. K účinnému spojení běžných stavebních materiálů: cihla, beton, dřevo, sádkokarton, hobra, překližka, kov, PVC, MDF, suché zdivo, obklady atd. Nedoporučuje se k lepení PE, PP, PTFE a akrylátového skla.

### PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí být čistý a zbavený prachu, mastnoty, oleje, nespojitých nátěrů a dalších cizích materiálů, které by mohly působit na přilnutí. Povrch by neměl být viditelně mokrá nebo trvale vystaven vlhkosti. Podklady musí být stabilní. Pomocí vhodného rozpouštědla odstraňte z povrchu znečištění, případně obruste povrch a odstraňte prach. Pokud je to zapotřebí, před aplikací zakryjte plochy kolem spoje fólií nebo páskou.

### ZPRACOVÁNÍ

Odřízněte vršek kartuše nad závitem (1). Našroubujte plastovou špičku a podélně odřízněte její konec (2). Vložte kartuši do pistole (3).



Lepidlo naneste na oba povrchy. Je možné nanést lepidlo i na jeden povrch, lepené díly k sobě přitisknout a oddělit. Po době odvětrání (cca 3-8 min.) lepené díly silně přitiskněte.

### NEPŘEHLÉDNĚTE

Jeden z lepených povrchů by měl být savý, aby mohlo dojít k odpaření rozpouštědla a byl zajištěn pevný spoj. V případě lepení dvou nesavých povrchů, nanášejte lepidlo ve vertikálních pruzích, aby se rozpouštědlo mohlo odpařit. Zbytky lepidla



odstraňte ihned čističem kontaktních lepidel nebo technickým benzínem. Vytvrzený materiál je možné odstranit pouze mechanicky.

**Likvidace odpadu:** Po vytvrzení nespotebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Katalogové číslo odpadu je na vyžádání k dispozici u výrobce. Více informací naleznete v bezpečnostním listu produktu.

**První pomoc:** Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

### BALENÍ

Kartuše: 392 g

### SKLADOVÁNÍ

18 měsíců od data výroby při skladování v originálním uzavřeném balení v suchém a chladném prostředí. Chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Základní materiál</b>	Syntetický kaučuk, rozpouštědlo
<b>Barva</b>	Běžová
<b>Hustota</b>	1,3 až 1,5 g/cm <sup>3</sup>
<b>Teplota zpracování</b>	od +5 °C
<b>Tepelná odolnost</b>	-20 °C až +80 °C
<b>Doba odvětrání</b>	3 až 5 min. (5 až 8 min. u nesavých materiálů)
<b>Otevřená doba</b>	cca 10 min.
<b>Konečná pevnost (DIN EN 205)</b>	5 až 6 N/mm <sup>2</sup>
<b>Doba vytvrzení</b>	cca 48 hod.
<b>Spotřeba</b>	cca 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Úbytek materiálu</b>	cca 25 %
<b>Vyplňovací schopnosti</b>	max. 10mm

### UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. Uvedením těchto informací pozbývají dříve uvedené informace svoji platnost.

### DISTRIBUTOR:

Henkel ČR spol. s r.o.,  
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7  
tel: 220 101 101  
[www.pattex.cz](http://www.pattex.cz)