

# Technický list

## Překližka foliovaná, topol

### Prohlášení o vlastnostech

Název výrobku	Překližka foliovaná, Čína
Výrobce	Linyi Yueyan Wood Co. Ltd, Linyi City, Čína
Jádro - dřevina	Topol
Tloušťka desky	18mm
Tloušťka dých - jádro	1,5 - 3,2mm
Tloušťka dých - povrch	0,3 – 3,2mm
Druh lepení	WBP – vodovzdorné
Typ lepidla	PF – fenolformaldehydové lepidlo
Vlhkost	10%
Film	160g/m <sup>2</sup>
Pevnost v ohybu [N/mm <sup>2</sup> ] 0° / 90°	43,4 / 39/8
Tuhost v ohybu [N/mm <sup>2</sup> ] 0° / 90°	5350 / 3546
Pevnost ve smyku [N/mm <sup>2</sup> ]	1,16
Reakce na oheň	D-s2, D0
Tepelná vodivost	0,09 W (m . K)
Biologická trvanlivost	3
Harmonizovaná norma	EN 13986:2004

V Rožmitálu pod Třemšínem, 3.1.2024

TIMBEPLY, s.r.o.

1. máje 464  
262 42 Rožmitál pod Třemšínem  
IČO: 25749561 DIČ: CZ25749561