

TECHNICKÝ LIST

Perdix – 110 PUR lepidlo Express

Charakteristika výrobku	Perdix – 110 PUR lepidlo Express je jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu, které vytvrzuje vzdušnou vlhkostí a neobsahuje žádná rozpouštědla. Při pokojové teplotě a potřebné vlhkosti vzduchu bude manipulační pevnosti ve spoji dosaženo přibližně za 10 až 15 minut. Pro rychlejší vytvrzení je možné použít vyhřívaný lis. Maximální teplota nesmí překročit 70°C.	
Vlastnosti	Neobsahuje rozpouštědla, je jednosložkové, vytvrzuje vzdušnou vlhkostí, krátká otevřená doba.	
Použití	Je vhodný především pro všeobecné konstrukční lepení, výrobu sendvičových prvků na bázi porézních materiálů obsahujících vlhkost (např. dřevo). Tyto materiály mohou být lepeny k sobě navzájem nebo k dalším materiálům jako jsou kovy, lamináty, plasty, tvrdé pěnové desky na bázi polystyrenu, polyuretanů a jiných. Není vhodné k výrobě konstrukčních zátěžových prvků pro stavební účely.	
Technické údaje:	Barva	hnědá
	Báze	polyuretan
	Teplotní odolnost	-40°C až +80°C
	Otevřený čas	7-9 min při 23 °C a 50% relativní vlhkosti
	Spotřeba	100 až 200 g/m ²
	Aplikační teplota	+10°C až +35°C
	Viskozita, 20°C	5 500 – 10 500 mPa.s
	Doba fixace, 23°C	10 až 15 min
	Dosažení konečné pevnosti, 23°C	1 den
Pracovní postup	Lepené povrchy by měly být čisté, suché, zbavené olejů, tuků a dalších nečistot. Perdix – 110 PUR lepidlo Express se nanáší vhodnou špachtlí, může se rovněž stříkat nebo nanášet válečkem. Při lepení podkladů s nedostatečnou vlhkostí je potřeba požadované množství vlhkosti dodat do spoje jiným způsobem. Ověřená metoda je kombinace nástřiku lepidla společně s nástřikem vody ve formě jemné mlhy. Voda nesmí být stříkána přímo na holý kovový povrch, ale na druhý povrch, ideálně na již nanesené	

DISTRIMO s.r.o., Vintrova 429/3c, 664 41 Popůvky

IČ: 26271354, DIČ: CZ 26271354
Tel. +420 541 420 850, www.distrimo.cz
distrimo@distrimo.cz

lepidlo. Lepený povrch je třeba spojit neprodleně po nanesení lepidla a zajistit dostatečný přítlak během vytvrzování, nejlépe pod lisem. Nádoby se zbylým lepidlem je nutné dokonale uzavřít a chránit před pronikáním vlhkosti ihned po té, co odeberete potřebné množství lepidla. Doporučujeme obsah již jednou otevřené nádoby s lepidlem spotřebovat co nejdříve.

Čištění

Nevytvrzený materiál odstraňte z nanášecího zařízení pomocí čističe, vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky.

Likvidace

Postupujte podle předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Dokonale vyčištěné obaly je možné předat k recyklaci. Kód odpadu: 160305.

Skladování

Skladujte na suchém, chladném místě v těsně uzavřených originálních obalech při teplotě +15 °C až +35 °C. Trvanlivost je 12 měsíců od data výroby uvedeném na obale.

Perdix – 110 PUR lepidlo Express je citlivý na mraz.

DISTRIMO s.r.o., Vintrova 429/3c, 664 41 Popůvky

IČ: 26271354, DIČ: CZ 26271354
Tel. +420 541 420 850, www.distrimo.cz
distrimo@distrimo.cz